

DANADD® S-O I

BESCHREIBUNG

DANADD® S-01 ist ein Modifizieradditiv zur Verbesserung der Gummihaltung bei Polyurethanklebstoffen.

EIGENSCHAFTEN

	Werte	Methode
TYP	modifizierte Dicarbonsäure	
Aussehen	weißes regelmäßiges Pulver	
Feststoffgehalt	100%	DIN 53.189
Spezifisches Gewicht	1,60 g/cm ³ bei 20°C	DIN 51.757
Erweichungspunkt	130°C	Kofler
Schmelzpunkt	150°C	Kofler

ANWENDUNG

DANADD® S-01 wird ausschließlich in Polyurethanklebstoffen, die zur Verklebung von gerauten Gummimaterialien Verwendung finden eingesetzt. DANADD® S-01 wird direkt in das Lösegemisch gegeben und zusammen mit den PEARLSTICK® -PUR-Klebstoffgranulaten gelöst. Wir empfehlen eine Zusatzmenge von 0,3 bis 0,5 %, bezogen auf die hergestellten Klebstofflösungen. Mit DANADD® S-01 modifizierte Klebstofflösungen sollten nicht länger als 8 Monate gelagert werden, da evtl. mit einem Viskositätsabfall der Produkte nach dieser Zeit zu rechnen ist.

VERARBEITUNG

DANADD® S-01 ist direkt in das vorgelegte Klebstofflösegemisch einzugeben. Der Lösevorgang selbst erfolgt dann beim Lösen des Polyurethan-Klebstoffgranulates. Die Lösetemperaturen sollten 65 °C nicht überschreiten.

VERTRÄGLICHKEIT

DANADD® S-01 kann auch zusammen mit Modifizierkomponenten, wie nachchloriertes PVC, Vinylchlorid-Vinylacetat-Mischpolymerisat, Cyclohexanon-Formaldehydhärz, Phthalatharz, Kolophoniumester sowie auch mit Nitrozellulose, verarbeitet werden. Wir empfehlen jedoch, entsprechende Vorprüfungen durchzuführen.

LAGERUNG

Bei sachgemäßer trockener und kühler Lagerung in Originalverpackung beträgt die Lagerfähigkeit dieses Produkts mindestens 6 Monate. Lagertemperatur 0 bis 40 °C.



PRODUKTSICHERHEIT

DANADD® S-01 ist nicht kennzeichnungspflichtig nach der derzeit gültigen Gefahrstoffverordnung und entsprechenden EG-Richtlinien.

* Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

VERPACKUNG

25 kg Säcke, verpackt auf Paletten a 750 kg oder a 500 kg.



DANQUINSA
GMBH

STÖRRENSTR.30
72135 DETTENHAUSEN
GERMANY

Postfach 147
72133 DETTENHAUSEN
GERMANY

📞: +49 (0)7157 5225-0

📠: +49 (0)7157 5225-22

✉: info@danquinsa.com

WWW.DANQUINSA.COM

STAND 07/2022