



## DANMELTTHANE® PA- I 50-R

### BESCHREIBUNG

DANMELTTHANE® PA-150-R ist ein Schmelzklebstoff auf Polyamidbasis. Dieser Schmelzklebstoff dient in der Schuhindustrie zur Herstellung von Schmelzkappen. Er findet Verwendung zur Schmelzbeschichtung von Schuhkappenmaterialien und Textilien. DANMELTTHANE® PA-150-R ist für thermoplastische Verklebungen von Kunststoffen, Textilien, Leder u.v.a. Materialien geeignet. Die Schmelze von DANMELTTHANE® PA-150-R eignet sich auch zum Vergießen von Steckverbindungen in der Elektro- und Elektronikindustrie.

### EIGENSCHAFTEN

	Werte	Methode
Typ	Polyamid	
Aussehen/Lieferform	In Strangform auf Rollen	
Schmelzviskosität	5.000 – 7.000 mPa.s	bei 232 °C BROOKFIELD RVT
Schmelzpunkt	135 ± 5 °C	
Verarbeitungstemperatur	160 - 200 °C	
Spezifisches Gewicht	0,98 g/cm³	
Zugfestigkeit	8 N/mm² bei 23 °C / 10 N/m²	
Bruchdehnung	150 %	

### ANWENDUNG

DANMELTTHANE® PA-150-R ist ein steifes, sehr rasch abbindendes Polyamid Hotmelt für:

- Die Schmelzkappfertigung in der Schuhindustrie
- Zwickzemente bei der Schuhfertigung
- Beschichtung von Schuhkappenmaterialien
- Schmelzklebebeschichtungen von Textilien und Vliesen
- Schmelzschächerklebstoffe
- Vergussmassen
- Verpackungsklebstoffe

### VERARBEITUNG

DANMELTTHANE® PA-150-R kann auf allen üblichen Schmelzkappautomaten, Schmelzgeräten und Schmelzextrudern verarbeitet werden. Die Stabilität von DANMELTTHANE® PA-150-R in der Schmelze ist ausgezeichnet. Eine oxidative Schädigung durch Luftsauerstoff ist bei der üblichen Verarbeitungszeit und Einhaltung der Verarbeitungstemperaturen nicht zu befürchten.

### VERTRÄGLICHKEIT

DANMELTTHANE® PA-150-R kann in jedem Verhältnis mit den üblichen Polyamidschmelzklebern der DANMELTTHANE® PA-Reihe abgemischt werden. Verschnitte mit thermoplastischen Polyurethan- und Polycaprolactonrohstoffen (PEARLSTICK®) sind in bestimmten Verhältnissen möglich. Wir empfehlen jedoch, Vorprüfungen durchzuführen. Die Verarbeitung der Schmelzstränge in der Schuhindustrie erfolgt jedoch ohne weitere Modifizierung.



## LAGERUNG

Bei sachgemäßer, trockener Lagerung bei Raumtemperatur in der Originalverpackung, beträgt die Lagerfähigkeit dieses Produktes mindestens 6 Monate. Ein feuchtes Produkt kann besonders bei der späteren Klebstoffverarbeitung zu Klebefilmversprödungen führen.

## PRODUKTSICHERHEIT

DANMELTTHANE® PA-150-R ist unter normalen arbeitshygienischen Verarbeitungsbedingungen ein weitgehend ungefährlicher Stoff. Bitte beachten Sie, dass Polyamidstränge elektrostatischen Funkensprung verursachen können. Bei der Verarbeitung von größeren Mengen in der Schmelze ist für gute Absaugung der Schmelzdämpfe zu sorgen.

\* Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

## PHYSIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

DANMELTTHANE® PA-150-R darf für die Verklebung von Lebensmittelverpackungen nach Empfehlungen vom BGA (Bundesgesundheitsamt) und FDA (FOOD and DRUG ADMINISTRATION) verwendet werden. Die in den Empfehlungen genannten Bedingungen müssen eingehalten werden.

## VERPACKUNG

7 kg pro Rolle

7 kg pro Karton (= 7,60 kg brutto), in einem Karton ist 1 Rolle enthalten  
588 kg Paletten netto, 670 kg Paletten brutto, (= 84 Kartons pro Palette)



**DANQUINSA**  
GMBH

STÖRRENSTR.30  
72135 DETTENHAUSEN  
GERMANY

Postfach 147  
72133 DETTENHAUSEN  
GERMANY

: +49 (0)7157 5225-0

: +49 (0)7157 5225-22

: info@danquinsa.com

WWW.DANQUINSA.COM

STAND 08/2022