

DANCOLL[®] 245-20F

BESCHREIBUNG

DANCOLL[®] 245-20F ist ein lösemittelarmes, niederviskoses, hydroxylgruppenhaltiges Polyaddukt, welches zur Herstellung von Polyethylensack- und Folienkaschierklebstoffen verwendet wird. Dieses Produkt dient als Klebrigmacher und Tackverbesserer in PE-Sack-Granulatlösungen. DANCOLL[®] 245-20F wird auch zu anderen, härteren PUR-Klebstoffen als Tackifier zugemischt.

EIGENSCHAFTEN

	Werte	Methode
Aussehen	klare, transparente Flüssigkeit	
Viskosität	2.000 - 6.000 mPa.s.	Messmethode: BROOKFIELD RVT bei 20 °C
Fettstoffgehalt	73 - 76 %	DIN 53.189
Spezifisches Gewicht	1,13 g/cm ³ bei 20 °C	DIN 51.757
Lösemittel	Ethylacetat	
Flammpunkt	- 3 °C	DIN 51.755
VbF	A I	

ANWENDUNG

DANCOLL[®] 245-20F wurde für den Einsatz bei der PE-Sackverklebung sehr weich und elastisch eingestellt. Eine langanhaltende Eigenklebrigkeit des Produkts ergibt zusätzliche Sicherheit bei langen Verarbeitungszyklen. DANCOLL[®] 245-20F wird hauptsächlich in Verbindung mit unserem Polyisocyanat DANCURE[®] 246-13 2-komponentig verarbeitet. DANCOLL[®] 245-20F wird auch zu PUR-Klebstoffen zugesetzt, bei denen eine lange offene Zeit und hoher Tack erwünscht sind. Der Vernetzerzusatz von DANCURE[®] 246-13 beträgt ca. 8 bis 15 % auf die Gesamt Rezeptur.

VERARBEITUNG

DANCOLL[®] 245-20F kann mit Estern und Ketonen verdünnt werden.

VERTRÄGLICHKEIT

DANCOLL[®] 245-20F ist mit allen Lösungen aus PEARLSTICK[®] -PUR-Granulaten mischbar und kann mit einer Vielzahl von Additiven beaufschlagt werden.

LAGERUNG

Für eine einwandfreie Verarbeitbarkeit dieses Produktes garantieren wir bis zu sechs Monaten ab Versanddatum, sofern das Produkt kühl und trocken gelagert wird. DANCOLL[®] 245-20F sollte generell vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Nach Teilentnahme sind die Gebinde sorgfältig zu verschließen.



PRODUKTSICHERHEIT

Dieses Material enthält brennbare organische Lösemittel. Für gute Belüftung der Arbeitsplätze, Absaugung der Lösemitteldämpfe und EX-Schutz ist Sorge zu leisten.

* Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

VERPACKUNG


220 kg Fässer, 4 Fässer pro EUR-Palette.




DANQUINSA
GMBH

STÖRRENSTR.30
72135 DETTENHAUSEN
GERMANY

Postfach 147
72133 DETTENHAUSEN
GERMANY

 : +49 (0)7157 5225-0

 : +49 (0)7157 5225-22

 : info@danquinsa.com

WWW.DANQUINSA.COM

STAND 07/2022