



## DANCOLL® 245-20

### BESCHREIBUNG

DANCOLL® 245-20 ist ein lösemittelarmes, hydroxylgruppenhaltiges Polyaddukt, welches zur Herstellung von Polyethylensack- und Folienkaschierklebstoffen verwendet wird. Dieses Produkt dient als Klebrigmacher und Tackverbesserer in PE-Sack-Granulatlösungen. DANCOLL® 245-20 wird auch zu anderen, härteren PUR-Klebstoffen als Tackifier zugemischt.

### EIGENSCHAFTEN

|                      | Werte                            | Methode                                 |
|----------------------|----------------------------------|---|
| Aussehen             | klare, transparente Flüssigkeit  |   |
| Viskosität           | 8.000 – 13.000 mPa.s             | Messmethode:<br>BROOKFIELD RVT bei 20°C |
| Fettstoffgehalt      | 74,0 – 76,0 %                    | DIN 53.189                              |
| Spezifisches Gewicht | 1,13 g/cm <sup>3</sup> bei 20 °C | DIN 51.757                              |
| Lösemittel           | Ethylacetat                      |   |
| Flammpunkt           | - 3 °C                           | DIN 51.755                              |
| VbF                  | A I                              |   |

### ANWENDUNG

DANCOLL® 245-20 wurde für den Einsatz bei der PE-Sackverklebung sehr weich und elastisch eingestellt. Eine langanhaltende Eigenklebrigkeit des Produkts ergibt zusätzliche Sicherheit bei langen Verarbeitungszyklen. DANCOLL® 245-20 wird hauptsächlich in Verbindung mit unserem Polyisocyanat DANCURE® 246-13 2-komponentig verarbeitet. DANCOLL® 245-20 wird als Modifizierkomponente zu PUR-Klebstoffen zugesetzt, bei denen eine lange offene Zeit und hoher Tack erwünscht sind. Der Vernetzerzusatz von DANCURE® 246-13 beträgt ca. 8 bis 15 % auf die Gesamtmenge.

### VERARBEITUNG

DANCOLL® 245-20 kann mit Estern und Ketonen verdünnt werden. Mit der Bezeichnung DANCOLL® 245-22 liefern wir dieses Produkt Rot eingefärbt.

### VERTRÄGLICHKEIT

DANCOLL® 245-20 ist mit allen Lösungen aus PEARLSTICK®-PUR-Granulaten mischbar und kann mit einer Vielzahl von Additiven beaufschlagt werden.

### LAGERUNG

Für eine einwandfreie Verarbeitbarkeit dieses Produktes garantieren wir bis zu sechs Monaten ab Versanddatum, sofern das Produkt kühl und trocken gelagert wird. DANCOLL® 245-20 sollte generell vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Nach Teilentnahme sind die Gebinde sorgfältig zu verschließen.



## PRODUKTSICHERHEIT

---

Dieses Material enthält brennbare organische Lösemittel. Für gute Belüftung der Arbeitsplätze, Absaugung der Lösemitteldämpfe und EX-Schutz ist Sorge zu leisten.

\* Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

## VERPACKUNG

---


220 kg Fässer, 4 Fässer pro EUR-Palette





**DANQUINSA**  
GMBH

STÖRRENSTR.30  
72135 DETTENHAUSEN  
GERMANY

Postfach 147  
72133 DETTENHAUSEN  
GERMANY

 : +49 (0)7157 5225-0

 : +49 (0)7157 5225-22

 : [info@danquinsa.com](mailto:info@danquinsa.com)

[WWW.DANQUINSA.COM](http://WWW.DANQUINSA.COM)

**STAND 07/2022**