

## DANCOLL® 245-35

### BESCHREIBUNG

DANCOLL® 245-35 ist eine 35%-ige PUR-Haftvermittlerlösung auf Basis eines linearen, hydroxylgruppenhaltigen Polyurethans. Dieser Haftvermittler ist für viele unterschiedlich aufgebaute Textilträgermaterialien einsetzbar. Er bringt sehr gute Hafteigenschaften bei der Grundierung/Impregnierung von Polyester- und Polyamidgeweben. DANCOLL® 245-35 wird für Kaschierungen bei der Transportbandherstellung verwendet.

### EIGENSCHAFTEN

	Werte	Methode
<b>Aussehen</b>	farblose Flüssigkeit	
<b>Viskosität</b>	40.000 bis 95.000 mPa.s.	Messmethode: BROOKFIELD RVT bei 25 °C
<b>Fettstoffgehalt</b>	30 ± 1,0 %	DIN 53.189
<b>Spezifisches Gewicht</b>	0,98 g/cm <sup>3</sup> bei 20 °C	DIN 51.757
<b>Lösemittel</b>	Ethylacetat	
<b>Flammpunkt</b>	- 3 °C	DIN 51.755
<b>VbF</b>	A1	

### ANWENDUNG

DANCOLL® 245-35 wird als streich-, raster- oder spritzfähiger PUR-Haftvermittler, der als Laminierkleber, Haftvermittler-Sperrlack oder als Klebehilfe für spätere Laminierung verwendet wird, eingesetzt. Als Grundierung bzw. Imprägnierung von Textilien wird das Produkt für die spätere Beschichtung mit PVC oder TPUs verwendet. Es eignet sich als Außenbeschichtungsmaterial für textile Feuerwehrschräuche, sowie zum Einkleben von Feuerwehrschräuchinlinern (Manchons) bei der Produktion von Feuerwehrschräuchen. DANCOLL® 245-35 trocknet völlig blockfrei auf. Das beschichtete Substrat sollte vor dem Aufrollen gut gekühlt werden, da Restwärme im Substrat zur Verklebung führen kann.

### VERARBEITUNG

DANCOLL® 245-35 kann durch Verdünnen auf unterschiedliche Viskositätseinstellungen beliebig verarbeitet werden. Die Verarbeitung dieses Produktes kann 1- und 2-komponentig erfolgen. Bei 2-komponentiger Verarbeitung empfehlen wir, unseren Vernetzer DANCURE® 246-06 zu verwenden. Die Zugabemenge des Härterers sollte ca. 5 - 10 % betragen. Applizierter getrockneter 1-komponentiger Klebefilm von DANCOLL® 245-35 kann bis zu einem Jahr zwischengelagert werden, bevor eine Versiegelung erfolgt. Mit Vernetzer versetzte getrocknete Klebefilme müssen jedoch innerhalb der entsprechenden Topfzeit verarbeitet werden.

### VERTRÄGLICHKEIT

DANCOLL® 245-35 ist mit allen anderen DANCOLL®-Lösemittelprodukten, die auf aromatischer Basis aufgebaut sind, verträglich. Dabei ist zu beachten, dass die Lösegemische kompatibel sein müssen. Additive und Farbstoffe für den Einsatz in aromatischen PUR-Formulierungen sind gut einbringbar. Zur Verdünnung kann DANCOLL® 245-35 mit Ketonen und Estern gemischt werden.



## LAGERUNG

Für eine einwandfreie Verarbeitbarkeit dieses Produktes garantieren wir bis zu sechs Monaten ab Versanddatum, sofern das Produkt kühl und trocken gelagert wird. DANCOLL® 245-35 sollte generell vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. Nach Teilentnahme sind die Gebinde sorgfältig zu verschließen.

## PRODUKTSICHERHEIT

Dieses Material enthält brennbare organische Lösemittel. Für gute Belüftung der Arbeitsplätze, Absaugung der Lösemitteldämpfe und EX-Schutz ist Sorge zu leisten.

\* Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.


## VERPACKUNG


100 kg und 200 kg Fässer.



**DANQUINSA**  
GMBH

STÖRRENSTR.30  
72135 DETTENHAUSEN  
GERMANY

 : +49 (0)7157 5225-0

 : +49 (0)7157 5225-22

 : [info@danquinsa.com](mailto:info@danquinsa.com)

[WWW.DANQUINSA.COM](http://WWW.DANQUINSA.COM)

Postfach 147  
72133 DETTENHAUSEN  
GERMANY

**STAND 09/2023**