DANQUINSA GMBH

DANCURE® 246-12

BESCHREIBUNG

DANCURE® 246-12 ist ein farbloser Isocyanathärter für die Vernetzung von Polyurethan-, Polychloropren- und Naturkautschukklebstoffen.

EIGENSCHAFTEN

	Werte	Methode
Aussehen	klare, farblose Flüssigkeit	
Farbzahl	≤ 4 Gardner 1933	
Viskosität	5 - 10 mPa.s.	Messmethode: Viskosemeter BROOKFIELD RVT, bei 20 °C
Fettstoffgehalt	35,0 ± 1,0 %	DIN 53.189
Lösemittel	Ethylacetat	
Spezifisches Gewicht	0,97 g/cm3 bei 20 °C	DIN 51.757
NCO-Gehalt	5,5 - 6,5 %	
Flammpunkt	- 2 °C	DIN 51.755
VbF	A1	

ANWENDUNG

DANCURE® 246-12 zeichnet sich durch seine lange Topfzeit in PUR- und Polychloroprenklebstoffen aus. Diese Eigenschaft wird bevorzugt bei der 2-komponentigen Verarbeitung von Haftvermittlern, welche erst bis zu 4 Tagen später durch Wärme reaktiviert werden, genutzt. Da DANCURE® 246-12 farblos ist und unter Lichteinwirkung nur geringfügig nachdunkelt, ist dieser Vernetzer für den Einsatz auf hellen Materialien besonders geeignet. Als Zusatzmenge empfehlen wir, bezogen auf die Gesamtrezeptur:

5 - 12 % zu PUR-Klebstoffen
2 - 6 % zu PUR-Haftvermittlern
5 - 8 % zu Polychloropren-Klebstoffen
5 - 12 % zu Naturkautschuk-Klebstoffen

VERARBEITUNG

DANCURE® 246-12 wird kurz vor der Applikation den Lacken und Klebstoffen zugegeben. Für eine homogene Vermischung der beiden Komponenten ist zu sorgen. Nach der Vernetzerzugabe ist die Topfzeit der Klebstoff-/Härtermischung zu beachten.

VERDÜNNUNG

DANCURE® 246-12 ist mischbar mit Ketonen und Estern. Lösemittel, die reaktive Gruppen enthalten (z.B. Alkohole, Amine, usw.), dürfen nicht verwendet werden, da Sie mit den Isocyanaten reagieren. DANCURE® 246-12 ist empfindlich gegen Feuchtigkeit. Die verwendeten Lösemittel sollen PUR-Anforderungen entsprechen (< 0,05 % Restwassergehalt).

LAGERUNG

Für eine einwandfreie Verarbeitbarkeit dieses Produktes garantieren wir bis zu 6 Monaten ab Versanddatum in unseren Originalgebinden. Als Lagerort eignen sich kühle und trockene Stellplätze. Bitte beachten Sie, dass Isocyanathärter mit Luftfeuchtigkeit und Wasser intensiv reagieren.

PRODUKTSICHERHEIT

Produkt enthält Isocyanate und organische Lösemittel. Bei der Verarbeitung von größeren Mengen ist für gute Lüftung und Absaugung der Dämpfe zu sorgen.

* Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

VERPACKUNG

50 kg Blechgebinde und 200 kg Fässer.

DANQUINSA GMBH

STÖRRENSTR.30
72135 DETTENHAUSEN
GERMANY

Postfach 147
72133 DETTENHAUSEN
GERMANY

: +49 (0)7157 5225-0

: +49 (0)7157 5225-22

: info@danquinsa.com

WWW.DANQUINSA.COM

STAND 10/2022

„Die Angaben in unseren Technischen Informationen basieren auf derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter, wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Schutzrechte sind ggf. zu beachten."