



DANCURE® 246-13

BESCHREIBUNG

DANCURE® 246-13 ist ein lösemittelarmer (High Solid) Isocyanathärter für universellen Einsatz in Lacken, Textil- und Baubeschichtungsmassen, Klebstoffen und Haftvermittlern.

EIGENSCHAFTEN

	Werte	Methode
Aussehen	klare, leicht gelbliche Flüssigkeit	
Farbzahl	≤ 4 Gardner 1933	
Viskosität	1.000 - 3.000 mPa.s.	Messmethode: Viskosimeter BROOKFIELD RVT, bei 20 °C
Fettstoffgehalt	75,0 ± 2,0 %	DIN 53.189
Lösemittel	Ethylacetat	
Spezifisches Gewicht	1,17 g/cm ³ 20 °C	DIN 51.757
NCO-Gehalt	13,0 ± 0,5 %	
Gehalt an monomeren TDI	< 0,5 %	
Flammpunkt	+ 1 °C	DIN 51.755
VbF	A1	

ANWENDUNG

DANCURE® 246-13 dient als Härter bei der Verarbeitung lösemittelhaltiger Lack- und Klebesysteme. Auch als Vernetzer von PUR- Deck- und PUR-Kaschierstrichen bei der Textilbeschichtung hat sich DANCURE® 246-13 bestens bewährt. Die Vernetzung von reaktiven Acrylaten ist mit diesem Produkt seit vielen Jahren traditionell angewandt. Ferner eignet sich DANCURE® 246-13 auch in Verbindung mit Polyhydroxyl-Produkten sowie in Verbindung mit Steinkohlenteer zur Herstellung von luftgetrockneten 1- bzw.2-komponenten Polyurethanlacken. Als Zusatzmenge empfehlen wir, bezogen auf die Gesamt Rezeptur:

- 5 - 15 % zu PUR-Klebstoffen
- 5 - 40 % zu PUR-Lacken
- 3 - 8 % zu Polychloropren-Klebstoffen
- 3 - 10 % zu Naturkautschuklacken und -klebstoffen.

VERARBEITUNG

DANCURE® 246-13 wird kurz vor der Applikation den Lacken und Klebstoffen zugegeben. Für eine homogene Vermischung der beiden Komponenten ist zu sorgen. Nach der Vernetzer Zugabe ist die Topfzeit der Klebstoff-/Härtermischung zu beachten.

VERDÜNNUNG

DANCURE® 246-13 kann mit Ketonen und Estern verdünnt werden. Lösemittel, die reaktive Gruppen enthalten (z.B. Alkohole, Amine,) dürfen nicht verwendet werden, da Sie mit den Isocyanaten reagieren. DANCURE® 246-13 ist empfindlich gegen Feuchtigkeit. Die verwendeten Lösemittel sollen den PUR-Anforderungen entsprechen (< 0,05 % Restwassergehalt).



LAGERUNG

Für eine einwandfreie Verarbeitbarkeit dieses Produktes garantieren wir bis zu 6 Monaten ab Versanddatum in unseren Originalgebinden. Als Lagerort eignen sich kühle und trockene Stellplätze. Bitte beachten Sie, dass Isocyanathärter mit Luftfeuchtigkeit und Wasser intensiv reagieren.

PRODUKTSICHERHEIT

Produkt enthält Isocyanate und organische Lösemittel. Bei der Verarbeitung von größeren Mengen ist für gute Lüftung und Absaugung der Dämpfe zu sorgen.

* Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

VERPACKUNG


55 kg Blechgebilde, 225 Fässer und 1 kg Aluminiumflaschen.




DANQUINSA
GMBH

STÖRRENSTR.30
72135 DETTENHAUSEN
GERMANY

Postfach 147
72133 DETTENHAUSEN
GERMANY

 : +49 (0)7157 5225-0

 : +49 (0)7157 5225-22

 : info@danquinsa.com

WWW.DANQUINSA.COM

STAND 10/2022